株式会社カナセ

アクリル事業部

カナセライトPHE（表面コート板）

（鉛筆硬度 ： 4H　　表面抵抗値 ： 10^{12} Ω）

物理的性質

板厚 ： 3mm

項目	単位	測定方法	カナセライト　透明	
			PHE	#1300
全光線透過率	%	JIS K7361-1	91	93
ヘイズ	%	JIS K7105	0.2	0.2
表面抵抗率	Ω	JIS K6911	$<10^{12}$	$>10^{16}$
鉛筆硬度	-	JIS K5600-5-4	4H	H
塗膜密着性	-	JIS D0202	100	-
引張強度	MPa	JIS K7161	76	76
引張破壊ひずみ	%	JIS K7161	8	8
曲げ強度	Mpa	JIS K7171	117	117
曲げ弾性率	Mpa	JIS K7171	3090	3090
ﾛｯｸｳｴﾙ硬さ	（Mｽｹｰﾙ）	JIS K7202	100	100
ｼｬﾙﾋﾟｰ衝撃値	KJ/m^2	JIS K7111	18	18
荷重たわみ温度	℃	JIS K7191-2	110	110
線膨張率	1/℃	JIS K7197	7×10^{-5}	7×10^{-5}
比熱容量	J/g･℃	JIS K7123	1.5	1.5
比重	-	JIS K7112	1.19	1.19
燃焼性	-	JIS K6911	可燃性	可燃性
	-	UL94	-	HB

代表値であり保障値ではありません。